Технічні характеристики

Enduro відповідає вимогам EN ISO 10582

		Enduro Dryback	Enduro Click
Загальна товщина	EN-ISO 24346	2.0 мм	4.0 мм
Товщина захисного шару	EN-ISO 24340	0.30 мм	0.30 мм
Розмір колекції		20	20
Побутове використання	EN-ISO 10874	23	23
Комерційне використання	EN-ISO 10874	31	31
Розмір плитки	EN-ISO 24342	30.4 x 60.9 см	30.5 x 61 см
Розмір планки	EN-ISO 24342	17.7 x 121.9 см	18.5 x 121.2 см
К-сть плиток в упаковці		4.09 m^2 (22 шт)	2.23 m^2 (12 шт)
К-сть планок в упаковці		4.77 m^2 (22 шт)	2.24 m^2 (10 шт)
Відповідність сторін	EN-ISO 24342	< 400 мм < 0.25 мм > 400 мм < 0.35 мм	< 400 мм < 0.25 мм > 400 мм < 0.35 мм
Загальна вага	ISO 23997	~ 3000 г/$м^2$	~ 6700 г/$м^2$
Вміст сполучної речовини в шарі зносу	EN-ISO 10582	Тип 1	Тип 1
Опір ковзанню	DIN 51130	R10	R10
Зменшення впливу звуку	EN-ISO 717-2	5 дБ	6 дБ / 15 дБ у поєднанні з підкладкою Forbo
Використання роликових крісел	ISO 4918	Припустиме	Припустиме
Залишкове вдавлення	ISO 24343-1	≤ 0.10 мм	≤ 0.10 мм
Стійкість кольору до світла	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Реакція викидів VOC на пожежу	EN-IS 160009	≤ 100 мкг/$м^3$	≤ 100 мкг/$м^3$
Стійкість до хімічних речовин	ISO 26987	Добра	Добра
Стабільність розмірів	EN-ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.10%

Вогнестійкість	EN 13501	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, L, NCS у поєднанні з підкладкою Forbo
Опір ковзанню	EN 13893	DS - μ > 0.30	DS - μ > 0.30
Теплопровідність	ISO 8302	0.25 W/mK	0.25 W/mK
Електростатичні властивості	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001.
Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001.
Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

CERTIFIED ISO 9001

forbo
FLOORING SYSTEMS